

Cinta Reflectiva Scotchlite Plomo Plata 8935 RESISTENTE A LA FLAMA 3M



DESCRIPCIÓN

Cinta reflectiva **Scotchlite 8935 Resistente a la Flama y Lavado Industrial** color gris, esta compuesta de lentes expuestos (micro esferas de vidrio) de gran ángulo retroreflección, adheridos a un respaldo de tela muy durable y resistente (100% Algodón).

Impresión en el reverso de la tela el tipo de cinta y **3M** Resistente a la abrasión, solventes, petróleo y derivados. Lavado industrial (50 ciclos a 60° C), lavado en seco (30 ciclos) y lavado casero (100 ciclos)

- Valor Ra de reflexión: **500 candelas lux x m2**, nivel 2
- **Cumple Normas: ANSI ISEA 107-2004 (USA) EN471 (CEE)**

Aprobación : ASTM E-809 y E8-10 y CIE 1982 NFPA: 1971, Edición 2000 Sección 5-1.4 y 6-2

USOS

La cinta de tela reflectiva **Scotchlite 8935 Resistente a la Flama y Lavado Industrial** diseñada para lograr alta visibilidad y producir buen contraste en las prendas en la noche, lo cual se traduce en mayor seguridad para los usuarios de las prendas.

Aplicaciones en ropa de trabajo mamelucos, chalecos reflectivos, casacas, ropa térmica y prendas de vestir en general.

Especial para prendas usadas en:

Personal que trabaje en **Petróleo y Gas** Además en Mantenimiento; Mecánica; Minas de socavón con lluvia ácida; Minería en general y empresas con sistema de lavado industrial

MÉTODO DE APLICACIÓN

La cinta reflectiva debe **8935 Resistente al Fuego y Lavado Industrial** ser cosida en el lugar deseado con puntada cerrada a no menos de 2mm de la orilla de la cinta y hasta 8 puntadas por cada 2.5 cm.. Se recomienda utilizar hilo 100% algodón

Aplicar a telas de peso medio y ligero.

Este material puede ser serigrafiado con tinta textil e impreso por sublimación.

La cinta puede ser cortado a mano, troquelado o guillotinado

MANTENCIÓN – PRECAUCIÓN

La vida real de la cinta **8935 Resistente a la Flama y Lavado Industrial** depende del método de limpieza y de las condiciones de uso:

- Lavado industrial: agua a 75°C, Usar detergentes de alta surfactancia y media a baja alcalinidad.
- **No usar** detergentes con hidróxido de sodio ni de potasio, ni surfactantes solventados o blanqueadores

- En lavadora, usar agua caliente 60°C; Lavado en seco con ciclo normal. **No Utilizar blanqueador**
- El tratamiento antimancha reduce la vida de la tela.

Utilizar temperaturas menores a 90° en secadoras y en túnel a temperatura máxima de entrada menor a 120°,
Planchar a 150°C y la prenda al revés.

CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	STOCK
8935	Cinta reflectiva plomo plata	Rollo de 1.6" x 100 mts	Inmediato

Atención al Cliente

carp@carpyasociados.com
jdelgado@carpyasociados.com

Teléfono: 719 8080 / 221- 2458 / 719 8075
Celular 99677-7075 - RPM: # 558835
Nextel 818*088

Av. Petit Thouars 3975 San Isidro Lima – Perú

www.carpyasociados.com